

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ABS M95

Гипсовая Торкрет-Штукатурка



### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гипсовая торкрет-штукатурка M95 – это штукатурка на гипсовой основе, которая наносится с помощью штукатурной машины.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности из бетона, отделочного бетона, кирпича, пемзоблока, газобетона и др. в интерьерах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Балансирует уровень влажности в окружающей среде за счет дышащей структуры.
- Увеличенное время службы обеспечивает простоту нанесения с низким уровнем отходов.
- При необходимости может применяться со смесью для ручного нанесения.
- Образует гладкую, готовую к покраске поверхность в один слой. Нет необходимости наносить отделочную штукатурку.
- Это негорючий строительный материал класса А1.

### ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

- Перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли и веществ, препятствующих адгезии, и должна быть увлажнена, если она сухая, горячая или имеет сильное всасывание.
- Перед нанесением грубым бетонным поверхностям необходимо придать шероховатость или за 24 часа обработать грунтовкой для бетона ABS Gross Concrete Primer.
- Рейки должны располагаться с интервалом примерно 150-200 см, а к внешним углам должны быть заделаны гипсовые профили.
- ABS M95 замешивается штукатурной машиной, распыляется между планками и поверхность выравнивается шпателем. Второе выравнивание производится через 15-20 минут.
- Штукатурка затирается приблизительно 50-70 минут (резиновым шпателем), 60-80 минут (стальным шпателем для полировки) и, наконец, 1,20-1,40 минуты до получения твердой, глянцевой и блестящей поверхности.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте ABS M95 с любым другим продуктом или материалом.
- Толщина одного слоя должна составлять 8-30 мм на стене и 8-15 мм на потолке. Температура на месте должна быть не менее +5°C, не более +35°C.
- Штукатурная машина и используемые для нанесения инструменты должны быть чистыми.
- В местах пересечения стыков различных материалов следует использовать штукатурную сетку.



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ABS M95

Гипсовая Торкрет-Штукатурка



### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ABS M95 следует укладывать не более, чем по 20 мешков.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления при хранении в закрытых мешках в сухом, защищенном от влаги помещении, на поддонах, а не на полу.

Соотношение гипса к воде	4,5-5 л воды на 10 кг M95
Начало схватывания	>50 минут (соответствует TS EN 13279-1)
Конец схватывания	220-250 минут
Объем потребления	10-11кг/м <sup>2</sup> на 1 см толщины
Прочность при давлении	>20 кгс/см <sup>2</sup> (блок 4x4)
Предел прочности на изгиб	>10 кгс/см <sup>2</sup> (блок 4x4x16)
Процежено сквозь сито в 1500 мкм	100%
Процежено сквозь сито в 250 мкм (мин.)	70%
Удельный вес свободного вещества	800-850 кг/м <sup>3</sup>
Объемный вес в сухом состоянии	1050-1100 кг/м <sup>3</sup>
Значение теплопроводности	0,39 Вт/мК
Реакция на огонь	A1
Стандарт	TS EN 13279-1 / TS EN 13279-2
Тип	B4/50/2
Тип упаковки	Полипропиленовый мешок
Вес нетто	35 кг ± %2

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием получить специальные инструкции.

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.

При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.