

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Отделочная штукатурка ABS Saten



DEFINITION

Гипсовая отделочная штукатурка подходит для нанесения тонким слоем, образуя гладкую поверхность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности из гипсокартона, гипсолита, гладкого отделочного бетона и т.д. в интерьерах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Балансирует уровень влажности в окружающей среде за счет дышащей структуры.
- Увеличенное время службы обеспечивает простоту нанесения с низким уровнем отходов.
- Обладает высокими показателями прочности и адгезии.
- Образует гладкую поверхность.
- Это негорючий строительный материал класса А1.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

- Перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли и веществ, препятствующих адгезии. Насыпьте гипс в чистую холодную воду, покрывая поверхность воды.
- Через несколько минут начните замешивать смесителем с высоким крутящим моментом и низкой скоростью до тех пор, пока гипс не станет однородным и без комков.
- Для нанесения используйте кельму, мастичную лопату или шпатель. После того, как штукатурка постепенно затвердеет, следы от кельмы или шпателя следует срезать.
- Толщина нанесения должна быть не более 1 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте отделочную штукатурку ABS Saten с каким-либо продуктом или материалом. После смешивания не добавляйте в смесь воду или гипс.
- Температура в помещении должна быть минимум +5°C, максимум +35°C
- Сухие поверхности следует увлажнить перед нанесением. Ранее окрашенные поверхности следует зачистить или придать шероховатость для нанесения отделочной штукатурки ABS Saten.
- Беречь от воздействия прямых солнечных лучей, мороза, дождя и ветра до полного высыхания штукатурки. Ведро, вода и используемые инструменты должны быть чистыми.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Отделочная штукатурка ABS Saten



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Отделочную штукатурку ABS Saten следует укладывать не более, чем по 20 мешков.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления при хранении в закрытых мешках в сухом, защищенном от влаги помещении, на поддонах, а не на полу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение гипса к воде	6,3-7,8 л воды на 10 кг штукатурки
Начало схватывания	>20 минут (соответствует TS EN 13279-1)
Время нанесения	90 минут
Конец схватывания	200-220 минут
Объем потребления	1 кг/м ² на 1 мм толщины
Прочность при давлении	>20 кгс/см ² (блок 4x4)
Предел прочности на изгиб	>10 кгс/см ² (блок 4x4x16)
Процежено сквозь сито в 160 мкм	100%
Удельный вес свободного вещества	750-800 кг/м ³
Объемный вес в сухом состоянии	950-1000 кг/м ³
Значение теплопроводности	0,34 Вт/мК
Реакция на огонь	A1
Стандарт	TS EN 13279-1
Тип	C6/20/2
Тип упаковки	Тонкослойная гладкая отделочная штукатурка
Вес нетто	Полипропиленовый мешок 25 кг ± %2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием получить специальные инструкции.

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.

При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.