

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ABS SIVA 1982

Гипсовая Штукатурка



DEFINITION

Гипсовая штукатурка ABS Siva 1982 – это гипсовая штукатурка, подходящая для ручного нанесения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности из бетона, отделочного бетона, облицовочного бетона, кирпича, пемзоблока, газобетона и т. д. в интерьерах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Балансирует уровень влажности в окружающей среде за счет дышащей структуры.
- Увеличенное время службы обеспечивает простоту нанесения с низким уровнем отходов.
- Обладает высокими показателями прочности и адгезии.
- Способствует повышению тепло- и звукоизоляции.
- Это негорючий строительный материал класса А1.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

- Перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли и веществ, препятствующих адгезии, и должна быть увлажнена, если она сухая, горячая или имеет сильное всасывание.
- Перед нанесением грубым бетонным поверхностям необходимо придать шероховатость или за 24 часа обработать грунтовкой для бетона ABS Gross Concrete Primer.
- Чтобы получить более гладкую и ровную поверхность, рейки должны располагаться с интервалом около 150-200 см, а к внешним углам должны быть заделаны гипсовые профили.
- Насыпьте гипс в чистую холодную воду на палец выше уровня воды. Через несколько минут начните смешивать миксером с высоким крутящим моментом, но на низкой скорости, пока смесь не станет густой и кремообразной, без комков.
- Штукатурку следует наносить с сильным нажимом лопаткой для штукатурки и равномерно распределять или разбрызгивать кельмой, чтобы разровнять шпателем до ровной поверхности. Толщина одного слоя должна составлять 5-30 мм на стене и 5-15 мм на потолке. Когда штукатурка достаточно затвердеет, разгладьте ее кельмой.
- После корректировки внутренних углов кельмой грунтовка становится готовой к нанесению отделочной штукатурки ABS Saten.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте гипсовую штукатурку ABS Siva 1982 с каким-либо продуктом или материалом, кроме отделочной штукатурки ABS Saten.
- После смешивания не добавляйте в смесь воду или гипс.
- Не наносите гипсовую штукатурку ABS Siva 1982 толщиной менее 5 мм в один слой.
- Используйте штукатурную сетку для различных переходов между материалами.
- Температура на строительной площадке должна быть минимум +5°C, максимум +35°C.
- Свеженанесенная штукатурка должна быть защищена от прямых солнечных лучей, мороза, дождя и ветра до полного высыхания.
- Ведро, вода и используемые инструменты должны быть чистыми.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ABS SIVA 1982

Гипсовая Штукатурка



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гипсовую штукатурку ABS Siva 1982 следует укладывать не более, чем по 20 мешков. Срок годности 6 месяцев со дня изготовления при хранении в закрытых мешках в сухом, защищенном от влаги помещении, на поддонах, а не на полу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение гипса к воде	5,7-6,2 л воды на 10 кг штукатурки
Начало схватывания	>20 минут (соответствует TS EN 13279-1)
время нанесения	70-80 минут
Конец схватывания	200-220 минут
Объем потребления	9-9,5 кг/м ² на 1 см толщины
Прочность при давлении	>20 кгс/см ² (блок 4x4)
Предел прочности на изгиб	>10 кгс/см ² (блок 4x4x16)
Процежено сквозь сито в 1500 мкм	100%
Процежено сквозь сито в 250 мкм (мин.)	70%
Удельный вес свободного вещества	750-800 кг/м ³
Объемный вес в сухом состоянии	950-1050 кг/м ³
Значение теплопроводности	0,34 Вт/мК
Реакция на огонь	A1
Стандарт	TS EN 13279-1
Тип	B4/20/2
	Легковесная гипсовая строительная штукатурка (наносится вручную)
Тип упаковки	Полипропиленовый мешок
Вес нетто	25 кг ± %2, 35 кг ± %2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием получить специальные инструкции.

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем.

При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.